

PRODUCTO: IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS

LIQUITECH IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS 3 EN 1 impermeabiliza y resalta el color de los ladrillos a la vista.

Es un recubrimiento acrílico de base acuosa con silicona, de terminación satinada según dilución. Su película microporosa penetra en profundidad en el ladrillo, hidrofugando y repelendo el agua de lluvia permitiendo a su vez respirar al ladrillo y manteniendo la permeabilidad al vapor sin cuarteos o ampollas. Es antialgas.

Ideal para aplicar en ladrillos, tejas y cerámicos de poro abierto. Uso exterior e interior.

Se presenta en envases de 1, 4 y 20 litros, en colores natural y rojo cerámico.

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y por mano, según absorción del ladrillo.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratar debe estar firme, seca y limpia. Se debe cepillar la superficie eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca.

Ladrillos nuevos: No aplicar antes de 90 días de terminado el revestimiento de ladrillos para permitir la correcta eliminación de sales. Eliminar restos de mezcla cementicia en forma mecánica y dejar secar como mínimo 5 días si realiza una limpieza con ácido o agua. En caso de presentar eflorescencias salinas, eliminar en forma mecánica las mismas y eventualmente tratar con una solución de ácido muriático al 10% en agua, dejar actuar 30 minutos y lavara con abundante agua. Dejar secar muy bien. Limpiar restos de grasa con solvente y/o detergentes y enjuagar en profundidad.

Ladrillos barnizados o pintados: Eliminar película en forma mecánica (lijado, espátula, o cepillo de alambre) y/o aplicar removedores químicos, lavar y proceder según lo descrito en el caso de ladrillos nuevos.

Ladrillos con algas/moho: Eliminar con cepillo y una solución de lavandina y agua en partes iguales. Enjuagar y dejar secar completamente.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación.
2. Aplicar la primera mano diluida con 30% de agua. Utilizar pincel, brocha o pulverizador.
3. Según el acabado que desee, puede aplicar 2 o 3 manos, considerando que una mayor cantidad de manos resultará en un acabado más brillante. La segunda y tercera mano se deben aplicar diluidas con 10% de agua dentro de un lapso no mayor a 30 minutos de aplicada la mano anterior (húmedo sobre húmedo).
4. Aplicar asegurando la correcta impregnación de los ladrillos. Una vez seca la última mano, su hidropelencia no permitirá la adherencia de manos siguientes.
 - Muy importante: Evitar el exceso de película en el acabado final.

INDICACIONES ESPECIALES

No aplicar en días húmedos o con pronósticos lluviosos. No aplicar con temperaturas menores a 10°C o mayores a 40°C. Aplicar la primera mano solamente sobre superficies secas. No se recomienda para cerámicos muy compactos, o de poro cerrado y poca absorción. El acabado final dependerá de la porosidad de la superficie que esté tratando, las manos que aplique y su dilución.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No ingerir.
- Evitar la inhalación y el contacto directo con el producto.
- No trasvasar el producto a otros envases. Mantener en su envase original.
- Usar guantes durante la manipulación y aplicación del producto.
- No utilizar el envase vacío para otros fines.

Nota: Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.