



FICHA TECNICA

PRODUCTO: SELLA GRIETAS PARA PISCINAS

Sellador elástico formulado en base a resinas acrílicas en medio acuoso, especialmente indicado para el sellado flexible e impermeable de juntas y grietas en piscinas y estanques de hormigón. Es pintable. Su base acuosa lo hace incombustible, y le otorga además una adecuada compatibilidad con restos de humedad tan frecuentes en las juntas o rajaduras de las obras.

PRESENTACIÓN: 400 gramos

RENDIMIENTO: 10 metros lineales en una junta de 5mm x 5mm

COLOR: Blanco translucido. Optimo para ser pintado con Pinturas de piscinas acrílicas de cualquier color.

TIEMPO DE SECADO Y PREPARACION DE SUPERFICIE

Tiempo de secado: Al tacto 12 horas. Secado entre aplicaciones 24 horas. El tiempo de secado final oscila en las 72 hs, pero depende de la temperatura y humedad ambiente, prolongándose a mayor espesor de aplicación y cuanto menor sea la temperatura y mayor humedad haya. Se deben esperar 7 días antes de llenar la piscina con agua. Preparación de la superficie: Cepillar la superficie cie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud) dejándola seca y firme. Se aplica sobre superficie limpia, firme y seca, utilizando una espátula o directamente el pomo aplicador, si es éste el envase que se está utilizando.

RECOMENDACIONES

No pintar encima con pinturas a base de caucho clorado o base solvente. No es conveniente la utilización del sellador para cubrir imperfecciones de corte. (No usar como enduido)

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD (Ver MSDS)

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.

- Mantener el envase bien cerrado y en forma vertical
- No ingerir.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- Evitar contacto con la piel y los ojos.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.
- No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.

PRIMEROS AUXILIOS (ver MSDS)

En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no inducir al vómito. Beber abundante agua. Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

LIQUITECH SELLA GRIETAS PARA PISCINAS

Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2022

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962 - 6666/2247
Hospital de Niños P. de Elizalde Tel.: (011) 4300 - 2115 / 4307 - 4788
Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808 - 2655 / 4801 - 7767
Hospital Posadas Tel.: (011)4658 - 7777 / 4654 - 6648

Nota: Merclín S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclín S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.