

FICHA TECNICA**PRODUCTO: SILICONA NEUTRA CONSTRUCCION**

De consistencia pastosa, no corrosivo, no oxidante, tixotrópico que reacciona a temperatura ambiente en contacto con el aire, transformándose en un caucho elástico y resistente al medio ambiente (ozono, ultravioleta, humedad, temperaturas extremas (-30°C a +120°C), vibraciones, etc.).

Forma "piel" de 5 a 10 minutos y termina el curado entre 24 y 48 horas (según espesor) dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

DATOS TECNICOS

Base: **Silicona (de curado neutro)**

Formación de piel a 25°C, 50% HR: **30 minutos.**

Tiempo de espatulado: **10 minutos**

Tiempo total de curado a 25°C, 50% HR: **1/4": 24 Horas**

Temperatura de aplicación: **+5°C a +35°C**

Temperatura de servicio: **-30°C a +120°C**

Dureza: **25 Shore A**

Capacidad de movimiento de la junta: **50%**

Estabilidad a la intemperie: **Excelente**

Color: **Transparente y Blanco**

Producto origen: **Mercado Común Europeo**

Envasado: **Argentina**

PRODUCTO:**Aplicación:**

Ideal para el pegado de policarbonatos, algunos vidrios, porcelanas, algunos plásticos y aberturas de aluminio/PVC, etc. Sella y adhiere sobre diversos materiales porosos en la construcción.

Modo de uso:

- Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo, desengrasadas y secas.
- Corte la punta del cartucho, coloque el pico roscado y corte éste en ángulo de 45° según el diámetro del cordón deseado.
- Coloque el cartucho en la pistola manual o neumática.
- Para sellar juntas sostenga en ángulo de 45° y empuje hacia adelante.
- Si es preciso, tape el borde de la junta con cinta de enmascarar.
- Retire la cinta justo tras el alisado.
- Recomendamos realizar ensayos previos sobre los sustratos (materiales) a sellar o adherir.

PRESENTACIÓN:

Cartuchos de 280 ml.

VIDA UTIL:

12 meses almacenado en lugar seco y fresco (entre 5°C y 25°C).

LIQUITECH SILICONA NEUTRA CONSTRUCCION

Fecha de Revisión: ABRIL 2024

RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

Mantener las normas usuales de seguridad e higiene al aplicar el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. El producto no reticulado puede causar una ligera irritación en la piel en caso de contacto prolongado. De ser así lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte a su médico.

Nota: Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.