

# FICHA TECNICA

## LIQUITECH PINTURA PARA PISOS

### PISOS DEPORTIVOS, VEREDAS, ETC



#### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

Liquitech pintura para pisos es un producto acrílico alto tránsito a base agua, con resinas acrílicas estirenos y pigmentos de alta resistencia tanto para el interior como el exterior, especialmente diseñada para el pintado de canchas deportivas. Se caracteriza por su excelente adherencia, rápido secado y buena resistencia a la abrasión.



#### ZONA DE APLICACIÓN

Se recomienda para pintar pisos de multicanchas, hormigon, asfaltos y gimnasios.

#### PRESENTACIÓN

Envases plásticos de 4 y 20 lts.

#### CLIMA Y ESTADO DEL TIEMPO.

Tener en cuenta al menos 72hs anticipadas el pronóstico para garantizar un buen secado y máxima resistencia de Secado (25° C, 80% HRA). Temperatura de aplicación: Mínima 5° C. Máxima 35° C.

#### RENDIMIENTO.

Aplicando 2 manos: 5 m<sup>2</sup> por litro

#### COLORES.

Blanco, Amarillo, Azul, Verde.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (Pintura para pisos deportivos y puente de adherencia)

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

# FICHA TECNICA

## LIQUITECH PINTURA PARA PISOS

### PISOS DEPORTIVOS, VEREDAS, ETC



Sobre superficies cementicas nuevas o sin pintar: verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Sobre carpetas de asfalto nuevo esperar 15 días de fraguado antes de aplicar.

Sobre superficies ya pintadas: Asegurarse que la pintura anterior este firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada.

Pisos sin pintar en buen estado: Eliminar manchas de aceite o grasa limpiando con agua y detergente o con aguarrás mineral u otros medios. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua. Superficies muy lisas como carpetas cementicas o baldosas nuevas o portland lustrado: Para lograr adherencia, es necesario atacar la superficie mecánica o químicamente (aplicar una solución al 30% de ácido clorhídrico, dejar actuar por 30 minutos, enjuagar con abundante agua y dejar secar bien). Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel. Pisos con pintura en mal estado o pulverulentos: Eliminar las partes flojas y aplicar fijador al aguarrás.

#### APLICACIÓN

Una vez que la superficie esta limpia y seca, utilizar LIQUITECH PINTURA PARA PISOS: diluir la primera mano con 10% de agua como máximo.

Dejar secar 6 hs (estimando 25°C) y aplicar una segunda mano sin diluir. Se recomienda pintar luego de transcurridas 48hs de aplicado.

El secado total depende de la temperatura ambiente y la humedad.

Limpiar los elementos utilizados con agua.

#### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Es recomendable aplicar Liquitech puente de adherencia antes de aplicar Liquitech pintura para pisos deportivos. Pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna, la aplicación de esta puede ser con brocha, pistola o rodillo.

#### LIQUITECH-PUENTE DE ADHERENCIA

**DESCRIPCIÓN:** Producto sellador especialmente desarrollado para preparar y sellar superficies cementicas, de hormigón o asfalto que posteriormente serán pintadas. Reduce la porosidad de la superficie y brinda impermeabilidad.

Formulación especial a base de polímeros acrílicos que le otorga a la película la impermeabilidad, gran adherencia y flexibilidad. Es ideal para aplicar a pisos porosos.

**RENDIMINETO:** Recomendamos aplicar 1 litro de producto cada 5 m<sup>2</sup> como mínimo. Importante: la segunda mano debe aplicarse como mínimo 6 horas luego de aplicada la primera.

# FICHA TECNICA

## LIQUITECH PINTURA PARA PISOS

### PISOS DEPORTIVOS, VEREDAS, ETC



**DILUCION:** Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo de 10% en volumen de agua.

**METODO DE APLICACIÓN:** Puede ser aplicado con pincel, rodillo, pistola para pintar, airless, etc.-

#### PROPIEDADES FISICAS

(Valores aproximados):

**Densidad (g/cm<sup>3</sup>):** 1,22 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidad (UK):** 92 ± 3

**pH:** 8 - 9

**Producto No inflamable base acuosa.**

**Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.**

#### PRECAUCIONES

Pintar en ambientes ventilados.

No utilizar ácido ni hidrolavadora para limpiar el piso, una vez aplicada la pintura.

#### RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel. **Mantener el envase en lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños.** En caso de contacto con los ojos, enjuáguelo con agua fresca durante 15 minutos. Si la irritación persiste consulte al médico. En caso de ingestión accidental, no induzca al vomito. Beba un vaso de agua y consulte a su médico o al Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160. Chile: CITUC +56226353800 +56224298400. Uruguay: Centro de información toxicológica (CIAT) del hospital de clínicas (Montevideo) Tel: (02) 1722. Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.

# FICHA TECNICA

## LIQUITECH PINTURA PARA PISOS

### PISOS DEPORTIVOS, VEREDAS, ETC



Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada.

Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique. Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas. Merclin SA se reserva el derecho de incluir modificaciones